



PATENT APPLICATION

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re application of

Docket No: Q79502

Takatoshi NISHIZAWA, et al.

Appln. No.: 10/777,151

Group Art Unit: Not Yet Assigned

Confirmation No.: Not Yet Assigned

Examiner: Not Yet Assigned

Filed: February 13, 2004

For: THERMOPLASTIC RESIN FILM


SUBMISSION OF PRIORITY DOCUMENT

Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

Submitted herewith is a certified copy of the priority document on which a claim to priority was made under 35 U.S.C. § 119. The Examiner is respectfully requested to acknowledge receipt of said priority document.

Respectfully submitted,


Brett S. Sylvester
Registration No. 32,765

SUGHRUE MION, PLLC
Telephone: (202) 293-7060
Facsimile: (202) 293-7860

WASHINGTON OFFICE

23373

CUSTOMER NUMBER

Enclosures: Japan 2001-246893

Date: March 24, 2004

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application: 2 0 0 1 年 8 月 1 6 日


出 願 番 号
Application Number: 特 願 2 0 0 1 - 2 4 6 8 9 3
[ST. 10/C]: [J P 2 0 0 1 - 2 4 6 8 9 3]

出 願 人
Applicant(s): 株式会社ユポ・コーポレーション

2 0 0 4 年 1 月 9 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今 井 康 夫



【書類名】 特許願

【整理番号】 OY0127

【あて先】 特許庁長官 及川 耕造 殿

【国際特許分類】 B32B 27/00

【発明者】

【住所又は居所】 茨城県鹿島郡神栖町東和田 2 3 番地 株式会社ユポ・コーポレーション 鹿島工場内

【氏名】 西澤 孝利

【発明者】

【住所又は居所】 茨城県鹿島郡神栖町東和田 2 3 番地 株式会社ユポ・コーポレーション 鹿島工場内

【氏名】 椎名 真樹

【特許出願人】

【識別番号】 000122313

【氏名又は名称】 株式会社ユポ・コーポレーション

【代表者】 宇津木 充

【代理人】

【識別番号】 100103436

【弁理士】

【氏名又は名称】 武井 英夫

【選任した代理人】

【識別番号】 100108693

【弁理士】

【氏名又は名称】 鳴井 義夫

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 033396

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 0104574

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 熱可塑性樹脂フィルム

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 少なくとも 2 層の熱可塑性樹脂組成物からなる多層フィルムであり、片面あるいは両面に位置する印刷層と、その内側には非移行性の帯電防止剤を含有する中間層からなることを特徴とする熱可塑性樹脂フィルム。

【請求項 2】 前記多層フィルムが、少なくとも一軸方向に延伸されていることを特徴とする請求項 1 に記載の熱可塑性樹脂フィルム。

【請求項 3】 前記印刷層の印刷面の表面固有抵抗値が、 $1 \times 10^8 \sim 1 \times 10^{14} \Omega/\square$ であることを特徴とする請求項 1 または 2 に記載の熱可塑性樹脂フィルム。

【請求項 4】 前記印刷層の印刷面のインキ密着強度が、 $0.5 \sim 10 \text{ kg} \cdot \text{cm}$ であることを特徴とする請求項 1 ～ 3 のいずれかに記載の熱可塑性樹脂フィルム。

【請求項 5】 前記印刷層の印刷面に活性化処理がされていることを特徴とする、請求項 1 ～ 4 のいずれかに記載の熱可塑性樹脂フィルム。

【請求項 6】 前記印刷層の印刷面に活性化処理をした後、インキ密着性のある塗工剤が設けられたことを特徴とする請求項 5 に記載の熱可塑性樹脂フィルム。

【請求項 7】 前記帯電防止剤が、ポリアミド系共重合体を主成分とすることを特徴とする請求項 1 ～ 6 のいずれかに記載の熱可塑性樹脂フィルム。

【請求項 8】 前記帯電防止剤が、ポリエーテルエステルアミドを主成分とすることを特徴とする請求項 1 ～ 7 のいずれかに記載の熱可塑性樹脂フィルム。

【請求項 9】 前記中間層が、

成分 a : 熱可塑性樹脂 5 ～ 95 重量%

成分 b : ポリエーテルエステルアミド 5 ～ 35 重量%

成分 c : ポリアミド樹脂 0 ～ 20 重量%

成分 d : 無機微細粉末及び／又は有機フィラー 0 ～ 70 重量%

を含有する熱可塑性樹脂組成物からなることを特徴とする請求項 8 に記載の熱可

塑性樹脂フィルム。

【請求項 10】 前記多層フィルムが、無機微細粉末及び／又は有機フィラーを含有することを特徴とする請求項 9 に記載の熱可塑性樹脂フィルム。

【請求項 11】 中間層の成分 a が、ポリオレフィン系樹脂であることを特徴とする請求項 9 または 10 に記載の熱可塑性樹脂フィルム。

【請求項 12】 中間層が、成分 e として金属塩 0.01～5 重量%を含有することを特徴とする請求項 9～11 のいずれかに記載の熱可塑性樹脂フィルム。

【請求項 13】 中間層が、成分 f としてアイオノマー 0.5～20 重量%を含有することを特徴とする請求項 9～12 のいずれかに記載の熱可塑性樹脂フィルム。

【請求項 14】 中間層が、成分 g として変性低分子量ポリオレフィン 1～20 重量%を含有することを特徴とする請求項 9～13 のいずれかに記載の熱可塑性樹脂フィルム。

【請求項 15】 前記印刷層の印刷面に活性化処理をした後、ピグメント塗工層が設けられたことを特徴とする請求項 5 に記載の熱可塑性樹脂フィルム。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は帯電防止性が優れ、各種印刷が可能な熱可塑性樹脂フィルムに関するものである。

【0002】

【従来の技術】

熱可塑性樹脂フィルムは、優れた引張り強度や耐水性を有していることから、包装用フィルムをはじめ、ラベル、ポスターなど、各種多様な用途に使用されている。これらフィルムはその多くが、商品名やキャラクターなどの印刷が施されたり、管理用のバーコードを印字し商品に貼り付けるなど、印刷性は重要な要求性能である。ところがこれら熱可塑性樹脂フィルムは一般に帯電防止性がないために、ロール印刷時に火花放電が起き種々のトラブルの原因になったり、また枚

葉での印刷時にフィルムが給紙しないあるいは排紙部で揃わない等の問題があるために、通常はグリセリン脂肪酸エステル、アルキルジエタノールアミン、脂肪酸アルコールアミド、ソルビタンモノオレート、アルキルスルホン酸ナトリウム等の低分子移行型帯電防止剤を熱可塑性樹脂に練り込んだり、あるいは両性、カチオン性などの表面処理型の帯電防止剤を塗工して、フィルムに帯電防止性を付与している。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】

ところが前記のような帯電防止剤を練り込んだり塗工したものは、帯電防止性の長期持続性が悪いといった欠点があった。また空気中の水分を吸着しそれがイオン伝導して帯電防止性を発現しているために、低湿度環境では帯電防止性が発現しにくいといった欠点もあった。さらに低分子量の移行型の帯電防止剤であるために、水洗処理がなされると帯電防止性が消失するといった欠点もあった。

【0004】

さらにこれら帯電防止剤は一般に親水性であるために、親油性で粘度の高いオフセットインキによる印刷ができないといった問題があり、このために帯電防止剤の親水性と親油性をバランスさせて、オフセット印刷を可能としているが（特開昭50-161478号公報、特公昭59-27769号公報、特公平2-2910号公報）、帯電防止性の持続性や低湿度での帯電防止性にはいまだに問題を生じており、また印刷されたインキの密着性、なかでも水に浸された際の密着性（耐水密着性）が劣るといった問題も指摘されている。

【0005】

このような問題に対し、結晶性ポリプロピレン系樹脂に芳香族環含有ポリエーテルエステルアミド、ポリアミド、変性低分子量ポリプロピレン、無機微細粉末よりなる樹脂組成物を表層に配し、かつ酸化処理したフィルムが提案されている（特開平9-316211公報）。このものは水洗後の帯電防止性や、オフセット印刷時の給排紙性に優れているが、前記低分子移行型や塗布型と同様に、親水性を有する帯電防止剤が表面に存在するために空気中の水分の影響を受け、印刷における安定性が悪く、またインキの耐水密着性にも問題があった。

【0006】

本発明はこのような問題を解決するもので、これまで表層に練り込むかあるいは塗布するかが必須であると思われていた帯電防止剤を、印刷がなされる表層には含有せず、その内側に含有させることで帯電防止性が発現することを見出し、本発明を完成するに至ったものである。これまでは移行型の低分子量帯電防止剤には上記のような前例があり、この場合は内側層の帯電防止剤が表面に移行して（ブリードアウト）帯電防止性が発現しているが、非移行型の帯電防止剤をこのような構成で積層して帯電防止性が発現するのは、帯電防止剤が内側層にて網目状に連続することでイオン伝導が可能となり、帯電防止剤を含まない表層に偏った電荷を内側層が電氣的に打ち消す働きをするからであると推測される。

このような構成を採用することにより、帯電防止性の持続性、低湿度での帯電防止性、耐水洗性が優れるばかりではなく、湿度の影響を受けにくい安定した印刷が可能になり、さらにはインキの耐水密着性が極めて良好なものとなる。

【0007】

【課題を解決するための手段】

すなわち本発明は、少なくとも2層の熱可塑性樹脂組成物からなる多層フィルムであり、片面あるいは両面に位置する印刷層と、その内側には非移行性の帯電防止剤を含有する中間層からなることを特徴とする熱可塑性樹脂フィルムである。

この場合、印刷面の表面固有抵抗値が $1 \times 10^8 \sim 1 \times 10^{14} \Omega/\square$ であることが好ましく、また印刷面のインキ密着強度が、 $0.5 \sim 10 \text{ kg} \cdot \text{cm}$ であることが好ましい。また、印刷面には活性化処理がされていることが好ましく、活性化処理をした後インキ密着性のある塗工剤をもうけることがより好ましい。

【0008】

また中間層に含有する非移行性の帯電防止剤は、ポリアミド系共重合体を主成分とするものであることが好ましく、より好ましくはポリエーテルエステルアミドを主成分とするものであり、さらに好ましくは、

成分 a : 熱可塑性樹脂 5 ~ 95 重量%

成分 b : ポリエーテルエステルアミド 5 ~ 35 重量%

成分 c : ポリアミド樹脂 0 ~ 20 重量%

成分 d : 無機微細粉末及び／又は有機フィラー 0 ~ 70 重量%

を含有する熱可塑性樹脂組成物からなるものである。

【0009】

【発明の実施の形態】

〔熱可塑性樹脂フィルムの構造〕

本発明の熱可塑性樹脂フィルムの構造についてさらに詳細に説明する。

図1は、印刷層、中間層の2層からなるフィルムであり、印刷は印刷層側に施される。各層はTダイによる押出キャスト成形や、インフレーション成形などにより得られる無延伸フィルムであっても良く、それらを縦方向に1軸に延伸したものでも良く、横方向に1軸に延伸したものでも良く、縦横2軸に延伸したものでも良い。各層の積層は、一台のダイによる共押出しでも良く、一方の層に他方の層を押出しラミネーションしても良いし、接着剤を介したドライラミネーションでも良い。また、一方の層を一軸に延伸した後に他方の層を押出ラミネーションをしても良いし、それらをさらに縦あるいは横に延伸しても良く、各層の延伸の有無や延伸軸、またそれらの積層方法は制限なく組み合わせることができる。

【0010】

図2は、印刷層、中間層、印刷層の3層からなるものであり、印刷は片面あるいは両面に施すことができる。各層の延伸や積層は、図1同様に制限なく組み合わせることができる。

図3は、印刷層、中間層、中心層、中間層、印刷層の5層からなるものであり、印刷は片面あるいは両面に施すことができる。片面のみ印刷が施される場合は、印刷層、中間層、中心層の3層としてもよい。さらに、中心層は2層以上の多層構造であっても良い。

図4は、印刷層と中間層の間に、さらに別の機能を有する中間層を積層したものであり、例えば各種気体バリアー性等を付与することができる。中間層(1)と中間層(2)は反対に積層されていても良い。図3同様、中心層は2層以上の多層構造であっても良い。

【0011】

〔熱可塑性樹脂〕

本発明に用いられる熱可塑性樹脂の素材としては、ポリプロピレン系樹脂、高密度ポリエチレン、中密度ポリエチレン、低密度ポリエチレン、エチレン・酢酸ビニル共重合体、エチレン・アクリル酸共重合体、エチレン・アクリル酸アルキルエステル共重合体、エチレン・メタクリル酸アルキルエステル共重合体、エチレン・メタクリル酸共重合体の金属塩、アイオノマー樹脂、ポリ 4 メチルペンテンー 1、エチレンー環状オレフィン共重合体等のポリオレフィン系樹脂、ナイロンー 6、ナイロンー 6, 6、ナイロンー 6, 10、ナイロンー 6, 12 等のポリアミド系樹脂、ポリエチレンテレフタレート樹脂、ポリブチレンテレフタレート樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂、ABS 樹脂、等を挙げることができ、これらの樹脂は 2 種以上混合して用いることもできる。

【0012】

これらの樹脂の中でもポリプロピレン系樹脂、高密度ポリエチレン、ポリエチレンテレフタレート樹脂が耐薬品性、コストの面などから好ましく、ポリプロピレン系樹脂がより好ましい。かかるポリプロピレン系樹脂としては、アイソタクティックまたはシンジオタクティックな立体規則性を示すプロピレン単独重合体、もしくは、プロピレンを主成分とし、これとエチレン、ブテンー 1、ヘキセンー 1、ヘプテンー 1、4-メチルペンテンー 1 等の α -オレフィンとの共重合体を使用できる。これら共重合体は、2 元系でも 3 元系でも 4 元系でもよく、またランダム共重合体でもブロック共重合体であってもよい。

【0013】

〔無機微細粉末及び／又は有機フィラー〕

熱可塑性樹脂フィルムに含有することができる無機微細粉末及び／又は有機フィラーの種類は特に限定されない。無機微細粉末としては、重質炭酸カルシウム、軽質炭酸カルシウム、焼成クレー、タルク、硫酸バリウム、珪藻土、酸化マグネシウム、酸化亜鉛、酸化チタン、酸化珪素などが挙げられる。なかでも、重質炭酸カルシウム、焼成クレー、タルクが、安価で成形性が良く好ましい。有機フィラーとしては、ポリエチレンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレート、ポリアミド、ポリカーボネート、ポリエチレンナフタレート、ポリスチレン、メ

ラミン樹脂、ポリエチレンサルファイト、ポリイミド、ポリエチルエーテルケトン、ポリフェニレンサルファイト、ポリ4メチルペンテン-1、ポリメチルメタクリレート、環状オレフィンの単独重合体や環状オレフィンとエチレンとの共重合体等で、融点が120～300℃、ないしはガラス転移温度が120～280℃を有するものを挙げることができる。これらの含有量は、通常0～70重量%、好ましくは0～60重量%である。含有量が上記範囲を超過すると、含有する熱可塑性樹脂の機械物性が劣る。

【0014】

〔非移行性の帯電防止剤〕

本発明に用いられる非移行性の帯電防止剤としては、従来より使用されている前記のような低分子移行型帯電防止剤のように、帯電防止剤が熱可塑性樹脂表面に移行（ブリードアウト）し、その親水基が空気中の水分を吸着しイオン伝導することで帯電防止性を発現させている機構とは本質的に異なるもので、イオン伝導性の高分子量帯電防止剤が熱可塑性樹脂のなかにネットワークを形成することで帯電防止性を発現する機構を有するものである。そのような高分子量帯電防止剤としては、ポリアミド系の共重合体を主成分とするものが好ましく、ポリエーテルエステルアミドを主成分とするものがより好ましい。このような非移行型の帯電防止剤の製法に関しては、特開昭58-118838号公報、特開平1-163234号公報および特開平6-313079号公報等の開示されている。このような非移行性の帯電防止剤と、従来より使用されている移行性の帯電防止剤を識別する方法としては、成形されたフィルム表面を水洗した直後に、前者は変わらずに帯電防止性が発現するが、後者の移行性の帯電防止剤は表面より離脱するため帯電防止性が発現せず、再びブリードアウトするまでに時間を要する。

【0015】

ポリエーテルエステルアミドの構成成分である（i）炭素原子数6以上のアミノカルボン酸あるいはラクタム、または炭素原子数6以上のジアミンとジカルボン酸の塩としては、 ω -アミノカプロン酸、 ω -アミノエナント酸、 ω -アミノカプリル酸、 ω -アミノペルゴン酸、 ω -アミノカプリン酸および11-アミノウンデカン酸、12-アミノデドカン酸などのアミノカルボン酸あるいはカプロラク

タム、エナントラクタム、カプリルラクタムおよびラウロラクタムなどのラクタムおよびヘキサメチレンジアミン-アジピン酸塩、ヘキサメチレンジアミン-セバシン酸塩およびヘキサメチレンジアミン-イソフタル酸塩などのジアミン-ジカルボン酸の塩が用いられ、特にカプロラクタム、12-アミノドデカン酸、ヘキサメチレンジアミン-アジピン酸塩が好ましく用いられる。

【0016】

ポリエーテルエステルアミドの構成成分である (i i) ポリ (アルキレンオキシド) グリコールとしては、ポリエチレングリコール、ポリ (1,2-プロピレンオキシド) グリコール、ポリ (1,3-プロピレンオキシド) グリコール、ポリ (テトラメチレンオキシド) グリコール、ポリ (ヘキサメチレンオキシド) グリコール、エチレンオキシドとポリピレンオキシドのブロックまたはランダム共重合体およびエチレンオキシドとテトラヒドロフランのブロックまたはランダム共重合体などが用いられる。これらの中でも、帯電防止性が優れる点で、特にポリエチレングリコールが好ましく用いられる。ポリ (アルキレンオキシド) グリコールの数平均分子量は 200 ~ 6,000、特に 250 ~ 4,000 の範囲で用いられ、数平均分子量が 200 未満では得られるポリエーテルエステルアミドの機械的性質が劣り、数平均分子量が 6,000 を超える場合は、帯電防止性が不足するため好ましくない。

【0017】

ポリエーテルエステルアミドの構成成分である (i i i) 炭素原子数 4 ~ 20 のジカルボン酸としてはテレフタル酸、イソフタル酸、フタル酸、ナフタレン-2,6-ジカルボン酸、ナフタレン-2,7-ジカルボン酸、ジフェニル-4,4'-ジカルボン酸、ジフェノキシエタンジカルボン酸および 3-スルホイソフタル酸ナトリウムのごとき芳香族ジカルボン酸、1,4-シクロヘキサンジカルボン酸、1,2-シクロヘキサンジカルボン酸およびジシクロヘキシル-4,4'-ジカルボン酸のごとき脂環族ジカルボン酸およびコハク酸、シュウ酸、アジピン酸、セバシン酸およびドデカンジ酸 (デカンジカルボン酸) のごとき脂肪族ジカルボン酸などが挙げられ、特にテレフタル酸、イソフタル酸、1,4-シクロヘキサンジカルボン酸、アジピン酸、セバシン酸およびドデカンジ酸が重合性、色調および物性の点

から好ましく用いられる。

【0018】

(i i) ポリ (アルキレンオキシド) グリコールと (i i i) ジカルボン酸は反応上は1:1のモル比で反応するが、使用するジカルボン酸の種類により通常仕込比を変えて供給される。

ポリエーテルエステル構成成分である (i i) ポリ (アルキレンオキシド) グリコールと (i i i) ジカルボン酸はポリエーテルエステルアミドの構成単位で、90～10重量%の範囲で用いられ、90重量%を超える場合はポリエーテルエステルアミドの機械的性質が劣り、10重量%未満では得られる樹脂の帯電防止性が劣り好ましくない。

【0019】

ポリエーテルエステルアミドの重合方法に関しては特に限定されず、例えば、

(イ) (i) アミノカルボン酸またはラクタムと (i i i) ジカルボン酸を反応させて両末端がカルボン酸基のポリアミドプレポリマをつくり、これに (i i) ポリ (アルキレンオキシド) グリコールを真空下に反応させる方法、

(ロ) 前記 (i)、(i i)、(i i i) の各化合物を反応槽に仕込み、水の存在下または非存在下に高温で加圧反応させることにより、カルボン酸末端のポリアミドプレポリマを生成させ、その後常圧または減圧下で重合を進める方法、

(ハ) 前記 (i)、(i i)、(i i i) の化合物を同時に反応槽に仕込み熔融混合したのち高真空下で一挙に重合を進める方法などを利用することができる。

【0020】

また、重合溶媒についても制限はなく、例えば三酸化アンチモンなどのアンチモン系触媒、モノブチルスズオキシドなどのスズ系触媒、テトラブチルチタネートなどのチタン系触媒、テトラブチルジルコネートなどのジルコネート系触媒などを1種または2種以上使用することもできる。

中間層のポリエーテルエステルアミド (b) の含有量は、通常5～35重量%、好ましくは6～30重量%である。上記成分 (b) の量が上記範囲未満であると帯電防止性が不十分であり、上記範囲を超過すると、含有する熱可塑性樹脂の

機械物性が劣る。

【0021】

〔ポリアミド樹脂〕

中間層の構成成分として、帯電防止性能をより安定して発現することを目的に、炭素数6～12またはそれ以上のラクタムの開環重合体、炭素数6～12またはそれ以上のアミノカルボン酸の重縮合体及び炭素数4～20のジカルボン酸と炭素数6～12またはそれ以上のジアミンの重縮合体等のポリアミド樹脂(c)を含有することができる。

具体的には、ナイロン66、ナイロン69、ナイロン610、ナイロン612、ナイロン6、ナイロン11、ナイロン12、ナイロン46等を挙げることができる。また、ナイロン6/66、ナイロン6/10、ナイロン6/12、ナイロン6/66/12等の共重合ポリアミド類も使用することができる。更には、テレフタル酸、イソフタル酸等の芳香族ジカルボン酸とメタキシレンジアミン又は、脂肪族ジアミンから得られる芳香族含有ポリアミド類などを挙げることができる。これらの中でも特に好ましいものはナイロン66、ナイロン6、ナイロン12である。

中間層のポリアミド樹脂(c)の含有量は、通常0～20重量%、好ましくは0～15重量%である。上記成分(c)の含有量が上記範囲を超過すると、含有する熱可塑性樹脂の機械物性が劣る。

【0022】

〔任意成分〕

中間層には上記のポリアミド樹脂以外にも、帯電防止機能を高めることを目的として、金属塩、アイオノマー、変性ポリオレフィン等を少量含有することができる。

本発明における金属塩の金属としては、Li、Na、K、Rb、Cs、Be、Mg、Ca、Sr、Ba、Ti、Zr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Alなどが挙げられ、特にNa、Ca、Mg、Zn、Zr、Alが好ましい。一方、上記の金属と塩を形成する基としては、硝酸、硫酸、酢酸、塩素酸、過塩素酸、炭酸、シュウ酸、ケイ酸、リン酸、ホウ酸、シアン酸、ハロゲン、塩素酸、

チオシアン酸、水酸、酸素などが挙げられ、これらのうちで、過塩素酸、水酸、リン酸、酢酸、酸素、炭酸、ケイ酸が好ましい。

【0023】

具体的には、塩素酸ナトリウム、過塩素酸ナトリウム、水酸化カルシウム、水酸化マグネシウム、水酸化アルミニウム、水酸化亜鉛、水酸化ジルコニウム、リン酸ナトリウム、酸化カルシウム、酸化マグネシウム、酸化アルミニウム、酸化亜鉛、炭酸カルシウム、塩基性炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、塩基性炭酸マグネシウム、炭酸アルミニウム、炭酸亜鉛、ケイ酸カリウム、ケイ酸ナトリウム、ケイ酸カルシウム、ケイ酸マグネシウムなどが挙げられ、なかでも塩素酸ナトリウム、過塩素酸ナトリウム、水酸化カルシウム、水酸化マグネシウム、水酸化ジルコニウム、酸化カルシウム、酸化マグネシウム、リン酸ナトリウムが好ましい。中間層の上記金属塩の含有量は、通常5重量%以下、好ましくは3重量%以下である。上記範囲を超過すると含有する熱可塑性樹脂の機械物性が劣る。

【0024】

本発明におけるアイオノマー樹脂としては、エチレンあるいはプロピレンと α 、 β -不飽和カルボン酸誘導体との共重合体に原子価が1～3の金属イオンを付加せしめたイオン性重合体である。ここで α 、 β -不飽和カルボン酸誘導体の例としては、アクリル酸、メタクリル酸、イタコン酸、マレイン酸、アクリル酸エチル、アクリル酸イソブチル、メタアクリル酸メチル、マレイン酸水素メチルなどが、また原子価1～3の金属イオンの代表例としては Na^+ 、 K^+ 、 Mg^{++} 、 Zn^{++} 、 Al^{+++} などが挙げられる。これらアイオノマー樹脂としては一般に“サーリン”、“ハイミラン”、なる商品名で市販されている各種グレードを用いることができる。これらの中でも、金属イオンが Zn イオンや Na イオンであるアイオノマー樹脂が特に好ましく用いられる。またこれらの混合物は本発明の熱可塑性樹脂フィルムの機械物性と帯電防止性の両特性が優れる点で特に好ましい。中間層の上記アイオノマーの含有量は、通常20重量%以下、好ましくは15重量%以下である。上記範囲を超過すると含有する熱可塑性樹脂の機械物性が劣る。

【0025】

本発明における変性ポリオレフィン、水酸基、(無水)カルボン酸基、オキ

シアルキレン基、エポキシ基およびアミノ基から選ばれる基を分子内に1個以上有する、数平均分子量が800～25,000、好ましくは1,000～20,000であり、酸価が5～150、好ましくは10～100の変性低分子量ポリエチレンまたはポリプロピレン、または数平均分子量が850～28,000、好ましくは1,000～20,000であり（無水）カルボン酸単位の一部または全部がアルカノールアミンおよび／または水酸基もしくはアミノ基含有ポリオキシアルキレン化合物で二次変性されてなる変性低分子量ポリエチレンまたはポリプロピレンが好ましい。中間層の上記変性ポリオレフィン成分の含有量は、20重量%以下、好ましくは15重量%以下である。上記範囲を超過すると含有する熱可塑性樹脂の機械物性が劣る。

本発明の熱可塑性樹脂には、目的とする帯電防止性を阻害しない範囲で上記以外の公知の樹脂用添加剤を任意に添加することができる。該添加剤としては、染料、核剤、可塑剤、離型剤、酸化防止剤、難燃剤、紫外線吸収剤等を挙げることができる。

【0026】

〔活性化処理〕

本発明の熱可塑性樹脂フィルムの印刷面は、各種の印刷インキとフィルムとの密着をより良好とするために、例えばコロナ放電処理、フレイムプラズマ処理、フレイム処理、グロー放電処理、オゾン処理等の方法で活性化することが好ましい。それらの中でも、コロナ放電処理、フレイムプラズマ処理がインキ密着性に優れる点で好ましい。

【0027】

〔塗工剤〕

本発明の塗工剤は、各種の印刷インキとフィルムとの密着をより良好とするために、印刷面の表面に塗工することができるもので、イソシアネート系、ウレタン系、エポキシ系、ポリエチレンイミン系、ポリアミンポリアミド系等の化学的に接着可能な官能基を有する成分を、インキ種類に応じて任意に選定して使用することが好ましい。塗工方法はロールコーター、ブレードコーター、エアナイフコーター、サイズプレスコーター等を使用して、固形分で0.001～20g

／ m^2 、好ましくは $0.005 \sim 10 \text{ g} / \text{m}^2$ となるよう塗工することが好ましい。

【0028】

〔ピグメント塗工〕

本発明の熱可塑性樹脂延伸フィルムの各種の印刷適性をより一層向上させるために、少なくとも印刷がなされる側の面にピグメント塗工を行なうことができる。

このようなピグメント塗工剤としては、通常のコート紙に使用されるクレイ、タルク、炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、水酸化アルミニウム、シリカ、珪酸アルミニウム、珪酸カルシウム、プラスチックピグメント、二酸化チタン、白土粉等のピグメント $10 \sim 80$ 重量%と、接着剤 $90 \sim 20$ 重量%を含有するものを挙げることができる。またこの際に使用される接着剤としては、SBR（スチレン・ブタジエンラバー）、MBR（メタクリル・ブタジエンラバー）等のラテックス、アクリル系エマルジョン（アクリル酸エステル樹脂含有水溶液など）、澱粉、PVA（ポリビニルアルコール）、CMC（カルボキシメチルセルローズ）、メチルセルローズ等を挙げることができる。更にこれら配合剤に、特殊ポリカルボン酸ナトリウム等の分散剤や、ポリアミド尿素系樹脂等の架橋剤、発泡防止剤、耐水化剤、潤滑剤、蛍光塗料等を配合することができる。これらピグメント塗工剤は一般に $5 \sim 90$ 重量%、好ましくは $35 \sim 65$ 重量%の固形分濃度の水溶性塗工剤として使用される。

【0029】

塗工方法及び手段このような塗工剤を前記基材層に塗工する手段としては、具体的には、グラビア塗工、メイヤーバー塗工、ロール塗工、ブレード塗工、サイズプレス塗工、ホットメルト塗工等の塗工手段を採用することができる。塗工量としては、 $0.1 \sim 50 \text{ g} / \text{m}^2$ 、好ましくは $1 \sim 15 \text{ g} / \text{m}^2$ である。その際のコート層の厚みは、 $0.05 \sim 50 \mu\text{m}$ 、好ましくは $0.5 \sim 20 \mu\text{m}$ 、特に好ましくは $5 \sim 15 \mu\text{m}$ の肉厚でフィルムの片面又は両面に形成される。

塗工表面は必要によりカレンダー処理等によりプレススミージング処理を行っても良い。また塗工は必要により2回以上行っても良い。

【0 0 3 0】**〔印刷〕**

印刷は、グラビア印刷、オフセット印刷、レタープレス印刷、フレキソ印刷、スクリーン印刷、電子写真印刷、溶融熱転写印刷などの印刷方式により、キャラクター、商品名、製造元、販売会社名、使用方法、バーコード、などを印刷することができる。

【0 0 3 1】**【実施例】**

以下に実施例及び比較例により本発明を更に具体的に説明する。以下に示す材料、使用量、割合、操作等は、本発明から免脱しない限り適時変更することができる。従って、本発明の範囲は以下に示す具体例に制限されるものではない。

〔I〕物性の測定方法と評価方法

実施例及び比較例における物性の測定と評価は、以下に示す方法によって実施した。

(1) 物性の測定

- (a) MFR : J I S - K - 7 2 1 0 に準拠
- (b) 密度 : J I S - K - 7 1 1 2 に準拠
- (c) 不透明度 : J I S - P - 8 1 3 8 に準拠
- (d) 光沢度 : J I S - P - 8 1 4 2 に準拠し、7 5° の角度で測定した。

(e) 表面固有抵抗 : J I S - K - 6 9 1 1 に準拠し、2 3℃、相対湿度 5 0 % の雰囲気下で測定した。

【0 0 3 2】**(2) オフセット印刷性****(f) オフセット印刷給紙性**

得られた熱可塑性樹脂フィルムに、三菱重工（株）製「ダイヤ I I 型」印刷機を使用し、2 5℃、相対湿度 4 0 % の環境下、菊半裁版（6 3 6 mm×4 7 0 mm）のサイズで、7 0 0 0 枚／時の速度で 1 0 0 0 枚連続印刷した。その際にシート供給装置でのトラブル（2 枚差しや、紙ずれ）により機械が停止した回数を

、以下の基準により判断した。

○：1回も機械が停止しない

△：1～3回機械が停止する

×：4回以上機械が停止する

【0033】

(g) インキ転移性

上記(f)で行った印刷機にて、油性インキ(ベストSP、紅、藍、T&K TOKA製)にて連続印刷を行った際の、インキ転移性を以下の基準により判断した。

○：湿し水の調整が容易で、インキ転移性は良好

△：湿し水の調整が難しく、インキ転移性が悪い

×：湿し水の調整にかかわらず、インキの転移性が悪い

【0034】

(h) インキ密着性

得られた熱可塑性樹脂フィルムに、UVインキ(ベストキュアー161S、墨、T&K TOKA製)をRIテスター(明製作所製)により 2 g/m^2 となるよう印刷面に展色し、 100 mJ/cm^2 のUV照射を行った後、「セロテープ」(商品名、ニチバン(株)製)を貼着し、インターナルボンドテスター(熊谷理機工業(株)製)にてセロテープ剥離した際の強度を($\text{kg}\cdot\text{cm}$)測定した。得られた強度と実使用上の良否判断は、以下の基準にて評価した。

$1\text{ kg}\cdot\text{cm}$ 以上 ○：インキが剥がれず、極めて良好。

$0.5\sim 1\text{ kg}\cdot\text{cm}$ 未満 △：インキが僅かに剥がれるが、実用上問題がない。

$0.5\text{ kg}\cdot\text{cm}$ 未満 ×：インキが全量剥がれ、実用上使用できない。

【0035】

(i) 耐水インキ密着性

上記(h)にて展色、UV照射した印刷物を、常温の水道水に2時間含浸し、取り出して水分をふき取った直後に、前記と同様の測定器、評価基準にてインキ密着性を評価した。

【0 0 3 6】

(3) 溶融熱転写印刷適性

(株) テック製溶融熱転写印字装置「バーコードプリンターB-30-S5」と(株) リコー製の熱溶融型インキリボン「ワックス型B110A」および「樹脂型B110C」(商品名)を用い、23℃、50%の環境下、バーコードの印字を行なった。この印字部分の耐水密着性を、常温の水道水に2時間含浸し、取り出して水分をふき取った直後に、前記(h)と同様の測定器、評価基準にてインキ密着性を評価した。

(4) 電子写真印刷適性

キャノン(株)製電子写真プリンター「LASER SHOT LBP740」にてバーコードの印字を行なった。この印字部分の耐水密着性を、常温の水道水に2時間含浸し、取り出して水分をふき取った直後に、前記(h)と同様の測定器、評価基準にてインキ密着性を評価した。

【0 0 3 7】

〔I I〕実験例

〔非移行性の帯電防止剤の製造例〕

12-アミノドデカン酸55部、数平均分子量が1,000のポリエチレングリコール40部およびアジピン酸15部を、「イルガノックス1098(酸化防止剤)」0.2部および三酸化アンチモン触媒0.1部と共にヘリカルリボン攪拌翼を備えた反応容器に仕込み、窒素置換して260℃で60分間加熱攪拌して透明な均質溶液とした後、260℃、0.5mmHg以下の条件で4時間重合し、粘ちょうで透明なポリマーを得た。ポリマーを冷却ベルト上にガット状に吐出し、ペレタイズすることによって、ペレット状のポリエーテルエステルアミドを調製した。このポリエーテルエステルアミド100重量部に対し、ポリアミド(ナイロン12、宇部興産(株)製)20重量部、アイオノマー(ハイミラン1605、三井デュポンケミカル(株)製)20重量部をドライブレンドし、帯電防止剤配合(b1)とした。

【0 0 3 8】

ε-カプロラクタム50部、数平均分子量が1,000のポリエチレングリコ

ール 40 部およびドデカンジ酸 10 部を、「イルガノックス 1098 (酸化防止剤)」 0.2 部および三酸化アンチモン 0.02 部と共に b1 に用いた反応容器に仕込み、窒素置換して 260℃ で 60 分間加熱攪拌して透明な均質溶液とした後、500 mmHg に減圧して反応容器気相部の水分を除去し、テトラブチルジルコネート 0.08 部添加した。次いで 260℃、0.5 mmHg 以下の条件で 3 時間重合し、粘ちょうで透明なポリマーを得た。ポリマーを冷却ベルト上にガット状に吐出し、ペレタイズすることによって、ペレット状のポリエーテルエステルアミドを調製した。このポリエーテルエステルアミド 100 重量部に対し、ポリアミド (ナイロン 12、宇部興産 (株) 製) 10 重量部、過塩素酸ナトリウム 5 重量部をドライブレンドし、帯電防止剤配合 (b2) とした。

【0039】

12-アミノドデカン酸 110 部、アジピン酸 16.3 部、「イルガノックス 1010 (酸化防止剤)」 0.3 部及び水 7 部を b1 に用いた反応容器に仕込み仕込み、窒素置換して 220℃ で加圧密閉下 4 時間加熱攪拌し、両末端にカルボキシル基を有する酸価 107 のポリアミドオリゴマーを 117 部得た。次に、数平均分子量 2,000 のビスフェノール A エチレンオキサイド付加物 225 部、酢酸ジルコニル 0.5 部を加え、245℃、1 mmHg 以下の減圧の条件下で 5 時間重合し、粘ちょうで透明なポリマーを得た。ポリマーを冷却ベルト上にガット状に吐出し、ペレタイズすることによって、ペレット状のポリエーテルエステルアミドを調製した。このポリエーテルエステルアミド 100 重量部に対し、ポリアミド (ナイロン 6、宇部興産 (株) 製) 10 重量部、無水マレイン酸変性 PP (ユーメックス 1001、三洋化成工業 (株) 製) 10 重量部をドライブレンドし、帯電防止剤配合 (b3) を調製した。

【0040】

〔熱可塑性樹脂フィルムの製造例〕

製造例 1

(1) 日本ポリケム (株) 製プロピレン単独重合体である“ノバテック PP, MA-8” (商品名、融点 164℃) 7.5 重量%、日本ポリケム (株) 製、高密度ポリエチレン“ノバテック HD, HJ 580” (商品名、融点 134℃、密度

0.960 g/cm³) 10重量%および粒径1.5 μmの炭酸カルシウム粉末(備北粉化工業(株)製、商品名”ソフトン1500”) 15重量%よりなる樹脂組成物を押出機を用いて熔融混練したのち、ダイより250℃の温度でシート状に押出し、約50℃の温度となるまでこのシートを冷却した。

次いで、このシートを約145℃に加熱したのち、ロール群の周速度を利用して縦方向に4倍延伸して、一軸延伸フィルムを得た。(中心層(2))

【0041】

(2) 別に、日本ポリケム(株)製プロピレン単独重合体“ノバテックPP, MA-3”(商品名;融点165℃) 50重量%、高密度ポリエチレン“ノバテックHD, HJ580” 5重量%、粒径1.5 μmの炭酸カルシウム粉末(備北粉化工業(株)製、商品名”ソフトン1500”) 45重量%よりなる組成物(中心層(1))および、“ノバテックPP, MA-3” 45重量%、帯電防止剤配合(b1) 15重量%、粒径1.5 μmの炭酸カルシウム粉末(備北粉化工業(株)製、商品名”ソフトン1500”) 40重量%よりなる組成物(中間層)および、“ノバテックPP, MA-3” 50重量%、高密度ポリエチレン“ノバテックHD, HJ580” 5重量%、粒径1.5 μmの炭酸カルシウム粉末(備北粉化工業(株)製、商品名”ソフトン1500”) 45重量%よりなる組成物(印刷層)を、それぞれ別の押出機により240℃にて熔融混練した後、1台のダイに供給し、ダイ内で積層しこれを前記縦延伸フィルムの表面にフィルム状に押し出し、積層した。(中心層(2)/中心層(1)/中間層/印刷層)

【0042】

(3) (2)と同構成にてダイ内で積層した脂組成物を、前記(2)のシートの中心層(2)側の面に積層した。

(印刷層/中間層/中心層(1)/中心層(2)/中心層(3)/中間層/印刷層)

(4) この7層よりなるシートをテンターオープンに導き、155℃まで再加熱した後、横方向に8倍に延伸し、引き続き164℃で熱セットした後、55℃まで冷却し耳部をスリットした。このものの密度は0.80 g/cm³、肉厚が100 μm(各層厚み1/3/16/60/16/3/1 μm)の7層構造の多層フィルムを得た。

【0043】

製造例 2～7

各層の配合および肉厚を表 1 に記載のように変更した。

製造例 2 帯電防止剤の配合を b 2 に変更した。

製造例 3 帯電防止剤の配合を b 3 に変更した。

製造例 4 帯電防止剤の配合は b 1 で、片面のみとした。（裏面中間層なし）
計 6 層。

製造例 5 印刷層、中間層に無機フィラーを含有せず、光沢度の高いフィルムとした。

製造例 6 帯電防止剤を配合せず。（両中間層なし）計 5 層。

製造例 7 b 3 の帯電防止剤を、印刷層に直接配合した。（両中間層なし）計 5 層。

製造例 8

印刷層に移行型の帯電防止剤である「アトマー（Atmer）129」（商品名、チバススペシャルティケミカルズ社製、グリセリン脂肪酸エステル系）を 1% 添加した。

【0044】

製造例 9

（1）“ノバテック PP, MA-8” 75 重量%、“ノバテック HD, HJ 580” 10 重量%および粒径 1.5 μm の炭酸カルシウム粉末（備北粉化工業（株）製、商品名“ソフトン 1500”）15 重量%よりなる樹脂組成物（中心層（2））、および“ノバテック PP, MA-8” 45 重量%、帯電防止剤配合（b 2）15 重量%、粒径 1.5 μm の炭酸カルシウム粉末（備北粉化工業（株）製、商品名“ソフトン 1500”）40 重量%よりなる組成物（中間層）および、“ノバテック PP, MA-8” 50 重量%、高密度ポリエチレン“ノバテック HD, HJ 580” 5 重量%、粒径 1.5 μm の炭酸カルシウム粉末（備北粉化工業（株）製、商品名“ソフトン 1500”）45 重量%よりなる組成物（印刷層）を、それぞれ別の押出機により 250℃にて熔融混練した後、1 台のダイに供給し、ダイ内で 3 層 5 層に積層し、これをシート状に押出し、約 50℃の温度

となるまでこのシートを冷却した。(印刷層/中間層/中心層(2)/中間層/印刷層)

【0045】

(2) このシートを約145℃に加熱したのち、ロール群の周速度を利用して縦方向に4倍延伸して、一軸延伸フィルムを得た。

(3) 次いでこの5層よりなるシートをテンターオープンに導き、160℃まで再加熱した後、横方向に8倍に延伸し、引き続き164℃で熱セットした後、55℃まで冷却し耳部をスリットした。このものの密度は0.74 g/cm³、肉厚が80 μm(各層厚み1/3/72/3/1 μm)の5層構造の多層フィルムを得た。

【0046】

製造例10～12

各層の配合および肉厚を表1に記載のように変更した。

製造例10 無機フィラーを含まない、透明なフィルムを得た。

製造例11 b2の帯電防止剤を、印刷層に直接配合した。(両中間層なし)
計3層。

製造例12 帯電防止剤を配合せず、中心層(2)のみの単層フィルムとした。

【0047】

製造例13

(1) “ノバテックPP, MA-8” 70重量%、“ノバテックHD, HJ 580” 10重量%および粒径1.5 μmの炭酸カルシウム粉末(備北粉化工業(株)製、商品名”ソフトン1500”) 20重量%よりなる樹脂組成物(中心層(2))、および“ノバテックPP, MA-8” 45重量%、帯電防止剤配合(b1) 15重量%、粒径1.5 μmの炭酸カルシウム粉末(備北粉化工業(株)製、商品名”ソフトン1500”) 40重量%よりなる組成物(中間層)および、“ノバテックPP, MA-8” 50重量%、高密度ポリエチレン “ノバテックHD, HJ 580” 5重量%、粒径1.5 μmの炭酸カルシウム粉末(備北粉化工業(株)製、商品名”ソフトン1500”) 45重量%よりなる組成物(印刷

層)を、それぞれ別の押出機により250℃にて熔融混練した後、1台のダイに供給し、ダイ内で3種5層に積層し、これをシート状に押出し、約50℃の温度となるまでこのシートを冷却した。(印刷層/中間層/中心層(2)/中間層/印刷層)

(2) このシートを約140℃に加熱したのち、ロール群の周速度を利用して縦方向に5倍延伸して、一軸延伸フィルムを得た。引き続き加熱ロールにて155℃で熱セットした後、40℃まで冷却し耳部をスリットした。このものの密度は0.86 g/cm³、肉厚が90 μm (各層厚み1/3/82/3/1 μm)の5層構造の多層フィルムを得た。

【0048】

製造例14～16

各層の配合および肉厚を表1に記載のように変更した。

製造例14 無機フィラーを含まない、透明なフィルムを得た。

製造例15 b1の帯電防止剤を、中心層(2)に配合した。中心層が中間層として作用。

製造例16 帯電防止剤を配合しない、3層フィルムとした。

【0049】

〔塗工剤の製造例〕

塗工剤A

ポリエチレンイミン「エポミンP-1000」の25重量%水溶液100部、n-ブチルクロライド10部およびプロピレングリコールモノメチルエーテル10部を加え、窒素雰囲気下80℃にて20時間変性反応を行って、ブチル変性ポリエチレンイミンを得た。このものを有効成分量(乾燥固形分量)で1重量%となる水溶液を作成し塗工剤Aとした。

【0050】

塗工剤B

ポリエチレンイミン「エポミンP-1000」の25重量%水溶液100部、グリシドール10部およびプロピレングリコールモノメチルエーテル10部を加え、窒素雰囲気下80℃にて16時間変性反応を行って、グリシドール変性ポリ

エチレンイミン水溶液を得た。このものを有効成分量（乾燥固形分量）で1重量%となる水溶液を作成し塗工剤Bとした。

塗工剤C

水溶性帯電防止剤「サフトマーST-1100」（三菱化学（株）製）を1重量%、前記ブチル変性ポリエチレンイミン0.5重量%、ポリアミンポリアミドのエピクロルヒドリン付加物「WS-570」（日本PMC（株）製）を0.5重量%（いずれも有効成分量）となる水溶液を作成し塗工剤Cとした。

【0051】

【実施例1】

製造例1にて得られたフィルムに、春日電機（株）製放電処理機「HFS400S」を用いて、 50 W/m^2 ・分のコロナ放電処理を行った後、塗工剤Aをロールコーターにて乾燥後の塗工量が片面で 0.05 g/m^2 となるように両面に塗工し、熱風乾燥した。

【実施例2】

塗工剤Aの代わりに塗工剤Bを使用した以外は、実施例1と同様の方法にて熱可塑性樹脂フィルムを得た。このものの評価結果を表2に示す。

【0052】

【実施例3】

製造例1にて得られたフィルムの両表面を、フリンバーナー社（FLINN BURNER社）製「フリンF3000」ダイレクトフレームプラズマ処理機を用いて、燃焼ガスにプロパンを使用し、ライン速度 40 m/分 、印加エネルギー $40,000\text{ J/m}^2$ にて火炎処理を行なった。このものの評価結果を表2に示す。

【実施例4、5、7～13および比較例1～5、7～9】

熱可塑性樹脂フィルム基材、活性化処理、塗工剤の組合せ表2に記載のごとくとし、得られた熱可塑性樹脂フィルム評価結果を表2に示す。

【0053】

【実施例6】

製造例4にて得られたフィルムの両面に、コロナ放電処理および塗工剤Bを塗

工乾燥した。これとは別に厚み $150\ \mu\text{m}$ 、剛度 $12\ \text{g} \cdot \text{f} \cdot \text{cm}$ のシリコン油塗布クラフト紙に溶剤系の強粘着剤（東洋インキ（株）製「オリバイン BPS-1109」（商品名））を固形分 $25\ \text{g}/\text{m}^2$ となる様にナイフコーターを用いて塗工し、これをオーブン中 95°C で乾燥させた後、前記熱可塑性樹脂フィルムの中間層に帯電防止剤を含まない面と貼合わせ、感圧粘着用シートとした。このもののオフセット印刷結果を表 2 に示す。また、熔融熱転写適性および電子写真印刷適性の評価結果を表 3 に示す。

【比較例 6】

製造例 6 にて得られたフィルムの両面に、コロナ放電処理および塗工剤 C を塗工乾燥した。それ以外は実施例 6 と同様の方法にて感圧粘着用シートを作成し、評価を行った。結果を表 2、3 に示す。

【0054】

【表1】

表1-1

	印刷層	中間層	中心層(1)	中心層(2)	中心層(3)	中間層	印刷層
製造例1	組成 PP:50% HDPE:5% CaCO ₃ :45% 肉厚 1 μ m 延伸	PP:45% b1:15% CaCO ₃ :40% 3 μ m 一軸延伸	PP:50% HDPE:5% CaCO ₃ :45% 16 μ m 一軸延伸	PP:75% HDPE:10% CaCO ₃ :15% 80 μ m 二軸延伸	PP:50% HDPE:5% CaCO ₃ :45% 16 μ m 一軸延伸	PP:45% b1:15% CaCO ₃ :40% 3 μ m 一軸延伸	PP:50% HDPE:5% CaCO ₃ :45% 1 μ m 一軸延伸
製造例2	組成 PP:45% b2:15% CaCO ₃ :40% 肉厚 3 μ m 延伸	PP:45% b2:15% CaCO ₃ :40% 3 μ m 一軸延伸	↑ ↑ ↑ ↑	↑ ↑ ↑ ↑	↑ ↑ ↑ ↑	PP:45% b2:15% CaCO ₃ :40% 3 μ m 一軸延伸	↑ ↑ ↑ ↑
製造例3	組成 PP:40% b3:20% CaCO ₃ :40% 肉厚 3 μ m 延伸	PP:40% b3:20% CaCO ₃ :40% 3 μ m 一軸延伸	↑ ↑ ↑ ↑	↑ ↑ ↑ ↑	↑ ↑ ↑ ↑	PP:40% b3:20% CaCO ₃ :40% 3 μ m 一軸延伸	↑ ↑ ↑ ↑
製造例4	組成 PP:45% b1:15% CaCO ₃ :40% 肉厚 3 μ m 延伸	PP:45% b1:15% CaCO ₃ :40% 3 μ m 一軸延伸	↑ ↑ ↑ ↑	↑ ↑ ↑ ↑	↑ ↑ ↑ ↑	— — — —	↑ ↑ ↑ ↑

【0055】

【表2】

表1-2

製造例5	組成	PP:100%	PP:85% b1:15%	↓	↓	↓	PP:100%
	肉厚 延伸	↓ ↓	3 μ m 一軸延伸	↓ ↓	↓ ↓	↓ ↓	↓ ↓
製造例6	組成	PP:50% HDPE:5% CaCO ₃ :45%	—	↓	↓	↓	PP:50% HDPE:5% CaCO ₃ :45%
	肉厚 延伸	1 μ m 一軸延伸	—	19 μ m ↓	↓	↓	1 μ m 一軸延伸
製造例7	組成	PP:40% b3:20% CaCO ₃ :40%	—	↓	↓	↓	PP:40% b3:20% CaCO ₃ :40%
	肉厚 延伸	3 μ m 一軸延伸	—	17 μ m ↓	↓	↓	3 μ m 一軸延伸
製造例8	組成	PP:54% 移行型:1% CaCO ₃ :45%	—	↓	↓	↓	PP:54% 移行型:1% CaCO ₃ :45%
	肉厚 延伸	3 μ m 一軸延伸	—	17 μ m ↓	↓	↓	3 μ m 一軸延伸

【0056】

【表 3】

表 1-3

製造例 9	組成	PP: 50% HDPE: 5% CaCO ₃ : 45% 1 μ m 二軸延伸	PP: 45% b2: 15% CaCO ₃ : 40% 3 μ m 二軸延伸	PP: 75% HDPE: 10% CaCO ₃ : 15% 72 μ m 二軸延伸	-	-	PP: 45% b2: 15% CaCO ₃ : 40% 3 μ m 二軸延伸	PP: 50% HDPE: 5% CaCO ₃ : 45% 1 μ m 二軸延伸
	肉厚 延伸	-	-	-	-	-	-	-
製造例 10	組成	PP: 100%	PP: 85% b1: 15%	PP: 100%	-	-	PP: 85% b1: 15%	PP: 100%
	肉厚 延伸	1 μ m 二軸延伸	3 μ m 二軸延伸	72 μ m 二軸延伸	-	-	3 μ m 二軸延伸	1 μ m 二軸延伸
製造例 11	組成	PP: 45% b2: 15% CaCO ₃ : 40% 3 μ m 二軸延伸	-	PP: 75% HDPE: 10% CaCO ₃ : 15% 74 μ m 二軸延伸	-	-	-	PP: 45% b2: 15% CaCO ₃ : 40% 3 μ m 二軸延伸
	肉厚 延伸	-	-	-	-	-	-	-
製造例 12	組成	-	-	-	-	-	-	-
	肉厚 延伸	-	-	80 μ m 二軸延伸	-	-	-	-

【0057】

【表 4】

表1-4

製造例13	組成	PP:50% HDPE:5% CaCO ₃ :45%	PP:45% b1:15% CaCO ₃ :40%	PP:70% HDPE:10% CaCO ₃ :20%	—	PP:70% HDPE:10% CaCO ₃ :20%	—	PP:45% b1:15% CaCO ₃ :40%	PP:50% HDPE:5% CaCO ₃ :45%
	肉厚 延伸	1 μ m —軸延伸	3 μ m —軸延伸	82 μ m —軸延伸	—	82 μ m —軸延伸	—	3 μ m —軸延伸	1 μ m —軸延伸
製造例14	組成	PP:100%	PP:85% b1:15%	PP:100%	—	PP:100%	—	PP:85% b1:15%	PP:100%
	肉厚 延伸	1 μ m —軸延伸	3 μ m —軸延伸	82 μ m —軸延伸	—	82 μ m —軸延伸	—	3 μ m —軸延伸	1 μ m —軸延伸
製造例15	組成	PP:50% HDPE:5% CaCO ₃ :45%	—	PP:65% b1:15% CaCO ₃ :20%	—	PP:65% b1:15% CaCO ₃ :20%	—	—	PP:50% HDPE:5% CaCO ₃ :45%
	肉厚 延伸	1 μ m —軸延伸	—	↓ —	—	↓ —	—	—	1 μ m —軸延伸
製造例16	組成	PP:50% HDPE:5% CaCO ₃ :45%	—	PP:70% HDPE:10% CaCO ₃ :20%	—	PP:70% HDPE:10% CaCO ₃ :20%	—	—	PP:50% HDPE:5% CaCO ₃ :45%
	肉厚 延伸	1 μ m —軸延伸	—	82 μ m —軸延伸	—	82 μ m —軸延伸	—	—	1 μ m —軸延伸

【0058】

【表5】

表2

熱可塑性樹脂フィルムの製造				評価						
基材	活性化処理	塗工剤	光沢度	不透明度	表面固有抵抗	オフセット印刷給紙	オフセット印刷転移	インキ密着性	耐水インキ密着性	
実施例1	製造例1	塗工剤A	15	92	5×10 ¹¹	○	○	○	○	
実施例2	製造例1	塗工剤B	15	92	4×10 ¹¹	○	○	○	○	
実施例3	製造例1	—	15	92	5×10 ¹¹	○	○	○	○	
実施例4	製造例2	塗工剤A	15	92	8×10 ¹⁰	○	○	○	○	
実施例5	製造例3	塗工剤B	15	92	2×10 ¹²	○	○	○	○	
実施例6	製造例4+粘着加工	塗工剤B	15	92	7×10 ¹¹	○	○	○	○	
実施例7	製造例5	塗工剤A	98	91	6×10 ¹¹	○	○	○	○	
実施例8	製造例9	塗工剤A	35	87	1×10 ¹²	○	○	○	○	
実施例9	製造例10	—	99	3	9×10 ¹¹	○	○	○	○	
実施例10	製造例13	塗工剤A	24	88	2×10 ¹²	○	○	○	○	
実施例11	製造例13	—	24	88	8×10 ¹¹	○	○	○	○	
実施例12	製造例14	—	98	4	3×10 ¹²	○	○	○	○	
実施例13	製造例15	—	24	87	5×10 ¹²	○	○	○	○	
比較例1	製造例1	—	15	92	4×10 ¹¹	○	○	×	×	
比較例2	製造例6	塗工剤A	15	92	7×10 ¹⁵	×	○	○	○	
比較例3	製造例6	塗工剤C	15	92	5×10 ¹⁰	○	○	○	×	
比較例4	製造例7	—	18	92	8×10 ¹¹	○	△	○	×	
比較例5	製造例8	—	15	92	6×10 ¹²	○	△	×	×	
比較例6	製造例6+粘着加工	塗工剤C	15	92	3×10 ¹⁰	○	○	○	×	
比較例7	製造例11	—	37	87	2×10 ¹¹	○	△	○	×	
比較例8	製造例12	塗工剤C	67	87	5×10 ¹⁰	○	○	○	×	
比較例9	製造例16	—	24	88	1×10 ¹⁸	×	○	○	○	

【0059】

【表6】

表3

	熱可塑性樹脂フィルムの製造				耐水インキ密着性		
	基材	活性化処理	塗工剤		溶融熱転写	溶融熱転写	レーザープリンター
実施例6	製造例4+粘着加工	コロナ放電処理	塗工剤B	フックス型B110A	○	樹脂型B110C	LBP740
比較例6	製造例6+粘着加工	コロナ放電処理	塗工剤C		×	△	×

【0060】

【発明の効果】

本発明により、帯電防止性の持続性、低湿度での帯電防止性、耐水洗性が優れるばかりではなく、湿度の影響を受けにくい安定した印刷が可能になり、さらにはインキの耐水密着性が極めて良好な熱可塑性樹脂フィルムが得られた。

【図面の簡単な説明】**【図 1】**

印刷層、中間層の 2 層からなるフィルムの概略断面図である。

【図 2】

印刷層、中間層、印刷層の 3 層からなるフィルムの概略断面図である。

【図 3】

印刷層、中間層、中心層、中間層、印刷層の 5 層からなるフィルムの概略断面


【図 4】

印刷層と中間層の間に、さらに別の機能を有する中間層を有するフィルムの概略断面図である。


【書類名】

図面


【図 1】




【図 2】



【図 3】



【図 4】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 帯電防止性が優れ、各種印刷が可能な熱可塑性樹脂フィルムを提供する。

【解決手段】 少なくとも 2 層の熱可塑性樹脂組成物からなる多層フィルムであり、片面あるいは両面に位置する印刷層と、その内側には非移行性の帯電防止剤を含有する中間層からなる熱可塑性樹脂フィルム。

【選択図】 なし

認定・付加情報

特許出願の番号	特願 2 0 0 1 - 2 4 6 8 9 3
受付番号	5 0 1 0 1 2 0 0 9 7 9
書類名	特許願
担当官	第六担当上席 0 0 9 5
作成日	平成 1 3 年 8 月 2 7 日

< 認定情報・付加情報 >

【提出日】	平成13年 8月16日
-------	-------------

次頁無

特願 2 0 0 1 - 2 4 6 8 9 3

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [0 0 0 1 2 2 3 1 3]

1. 変更年月日	2 0 0 1 年 1 月 9 日
[変更理由]	名称変更
住 所	東京都千代田区神田駿河台 4 丁目 3 番地
氏 名	株式会社ユポ・コーポレーション